

RASANTE 1



CARATTERISTICHE

RASANTE 1 è un rasante cementizio a finitura civile, a base di cemento Portland, inerti selezionati e additivi specifici che conferiscono al prodotto una migliore adesione con ottima lavorabilità.

RASANTE 1 è ideale per uniformare e livellare pareti e soffitti sia all'esterno che all'interno su intonaci a base cementizia, pannelli in gasbeton e calcestruzzo, soprattutto nei supporti da rivestire con finiture sintetiche o minerali tipo **ACRYLINE**, **SILIMURAL COVER**, **ALBASIL**, **SILAN-RIV**, **RIMURQUARTZ GRAFFIATO**, **ACRYQUARTZ**, **SILAN-PAINT**, **SILIMURAL PAINT**.

Su richiesta è possibile avere la versione **IDROFUGATA** per una maggior idrorepellenza finale.

RASANTE 1 è un rasante cementizio prodotto in conformità alla norma UNI EN 998-1.

RACCOMANDAZIONI D'USO

I supporti devono essere solidi, asciutti e stagionati, esenti da polveri, efflorescenze saline, grassi o quant'altro ne pregiudichi l'adesione.

Non applicare su supporti incompatibili, gesso, legno, o rivestimenti plastici.

Non applicare con temperature al di sotto di +5° o superiore a +35°

APPLICAZIONE

Versare in un contenitore idoneo dal 20 al 22 % circa (da 5 a 5,5 litri) d'acqua potabile per confezione di **RASANTE 1**. Con l'aiuto di un agitatore meccanico a basso numero di giri, mescolare accuratamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, ed infine lasciarlo riposare per qualche minuto. Rimescolare brevemente e proseguire con l'applicazione.

Applicare in due mani con frattazzo di acciaio. Infine rifinire con frattazzo di spugna inumidito.

Attendere una completa stagionatura prima di applicare i rivestimenti di finitura.

