

## Descrizione

**ACRISILAN PAINT** è una pittura al quarzo, la cui formulazione a base di resine acril-silossaniche e farine di quarzo garantisce un'ottima resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici, una notevole aderenza, applicabilità e lavorabilità eccellenti. Inoltre, l'elevato potere coprente e riempitivo rende il prodotto specifico per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o per lavori di rifacimento e restauro. Adatto all'impiego su intonaci civili fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente.

## Preparazione del supporto

**Su supporti nuovi:** Applicare su intonaci perfettamente asciutti e ripulire accuratamente le superfici, asportando tracce di polvere o sporcizia e parti non ben aderenti. Isolare il supporto con una mano di fissativo *Silan Fix* o *Fissacril* diluiti con acqua (vedi le schede tecniche). Ad essiccazione avvenuta (ca 4-6 ore) applicare due mani di **ACRISILAN PAINT**.

**Su supporti già dipinti e parzialmente degradati:** Asportare tutte le parti di pittura non perfettamente aderenti ed eventuali efflorescenze saline. Stuccare le imperfezioni con uno stucco per esterni o con malte da ripristino idonee. Ripulire con cura da polvere o sporcizia, verificare che la superficie sia perfettamente asciutta e fissare il supporto con una mano di fissativo *Silan Fix* o *Fissacril* diluiti con acqua (vedi le schede tecniche). Verificare che la superficie sia perfettamente asciutta (ca 4-6 ore) e applicare due mani di **ACRISILAN PAINT**.

## Applicazione

**ACRISILAN PAINT** può essere applicato con pennello, rullo.

Pennello: rimescolare a fondo il prodotto, diluirlo mediamente con il 20% in volume di acqua e procedere all'applicazione; dopo circa 4 ore applicare la seconda mano, diluendo il prodotto con il 15% in volume di acqua.

Rullo (in lana o fibra sintetica): diluire con il 10% in volume di acqua.

*Non si consiglia l'applicazione con pistola a spruzzo senz'aria (Airless) a causa dell'azione abrasiva esercitata dagli inerti.*

## DATI TECNICI

Colore	Bianco o colori cartella
Aspetto	Liquido denso
Diluizione	Da 10% a 20%
Resa	Ca 3,5 m <sup>2</sup> /L con due mani
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C e 70% U.R.
Tempo di essiccazione a 20°C	Al tatto: ca 2-4 ore / In profondità: 48 ore
Presa di sporco	Molto bassa
Resistenza agli alcali	Nessuna variazione strutturale e cromatica
COV Direttiva 2004/42/CE Rivestimento per pareti esterne di supporto minerale Cat.A/c	< 40 g/L
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, Rullo

## Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.  
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.  
E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.  
Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.  
Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione.  
La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti.  
Non applicare su supporti a base gesso.  
Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione.  
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.  
Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza.

## Imballo

Fusti da 14 L e 4 L.  
Pedana composta da 33 fusti da 14 L.

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

*Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.*

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: [info@rimural.it](mailto:info@rimural.it)

[www.rimural.it](http://www.rimural.it)

