


Descrizione

ACRISILAN RIV è un rivestimento acril-silossanico ad effetto spatolato con struttura piena. Ha un aspetto opaco ed è ideale per la protezione e la decorazione di superfici murali esterne. Ha un'ottima resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici ed è dotato di elevata elasticità e aderenza. Si presenta facile da applicare e lavorare, ed ha una scarsa ritenzione dello sporco. I pigmenti presenti nel prodotto assicurano l'inalterabilità delle tinte anche su pareti particolarmente esposte alle intemperie.

Preparazione del supporto



Su supporti murali nuovi, stagionati e finiti a civile:

Ripulire accuratamente la superficie da polvere, sporcizia e parti non ben aderenti. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e applicare una mano di fissativo *Silan Fix* o *Fissacril* diluiti con acqua (vedi le schede tecniche). Trascorsi i tempi di asciugatura (4-6 ore), livellare eventuali imperfezioni della superficie con un stucco per esterni o un'adeguata malta da ripristino e procedere all'applicazione di **ACRISILAN RIV**.

Su supporti murali già dipinti e parzialmente degradati:

Ripulire accuratamente asportando ogni traccia di pittura non aderente, polvere ed eventuali efflorescenze saline. Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e applicare una mano di fissativo *Silan Fix* o *Fissacril* diluiti con acqua (vedi le schede tecniche). Trascorsi i tempi di asciugatura (4-6 ore), livellare eventuali imperfezioni della superficie con un stucco per esterni o un'adeguata malta da ripristino e procedere alla normale applicazione del prodotto.

Applicazione

ACRISILAN RIV è pronto all'uso, non richiede ulteriore diluizione. Rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo in una sola mano con una taloscia.

Prima che **ACRISILAN RIV** inizi ad essiccare in superficie, frattazzarlo con una taloscia in plastica o spugna per uniformare lo spessore e formare il disegno desiderato.

Nel caso di applicazioni su superfici estese, procedere sempre bagnato su bagnato per evitare ombreggiature nelle zone di ripresa.

DATI TECNICI

Colore	Bianco o colori pastello
Aspetto	Pasta
Diluizione	Pronto all'uso
Granulometria	1,0 mm // 1,2 mm // 1,5 mm
Resa	1,7 kg/m ² // 2,2, kg/m ² // 2,5 kg/m ²
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C e 70% U.R.
Tempo di essiccazione a 20°C	Al tatto: ca 3-4 ore In profondità: 24-48 ore
Presenza di sporco	Molto bassa
Idrorepellenza	Ottima
COV Direttiva 2004/42/CE Rivestimento per pareti esterne di supporto minerale Cat.A/c	< 40 g/L
Attrezzi per l'applicazione	Spatola di acciaio, Frattazzo di plastica

Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.
E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.
Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.
Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione.
La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti.
Non applicare su supporti a base gesso.
Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione.
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.
Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza.

Imballo

Fusti da 25 kg.
Pedana composta da 33 fusti.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it

