

Descrizione

COLOR LIME è un intonaco decorativo e protettivo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 certificata, inerti selezionati e sabbia di cocchiopesto, ricavata da tegole e mattoni d'argilla cotti a bassa temperatura e macinate.

Grazie alla reazione pozzolanica, le malte confezionate con cocchiopesto e calce naturale conferiscono a un'efficace protezione e resistenza nel tempo.

Idoneo all'utilizzo nella Bio-Architettura, dove è richiesto un rivestimento ecologico, traspirante, idrorepellente naturale e resistente agli agenti atmosferici.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere planari, solidi, asciutti e stagionati, essenti di polveri, efflorescenze saline, grassi o quant'altro ne pregiudichi l'adesione.

Bagnare bene il sottofondo uno o due ore prima dell'applicazione. Impastare con acqua pulita in maniera costante. Si può impastare in una normale betoniera o in apposita macchina intonacatrice, regolando l'acqua d'impasto sino ad ottenere un impasto di densità adeguata.

Applicare in due mani con frattazzo di acciaio o legno, compattando la superficie nello spessore idoneo al tipo di finitura desiderato.

Finitura: quando il materiale ha raggiunto consistenza e prima dell'asciugamento, roteare la superficie con frattazzo di spugna, esercitando una certa pressione per evidenziare l'effetto del cocchiopesto.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Rosastro
Acqua d'impasto	Ca 26% - 28,00%
Granulometria massima	1,3 mm
Consumo medio	7 kg/m ² in due mani
Temperatura di applicazione	+ 5°C a + 35°C
Resistenza a compressione	CS III
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per applicazione	Spatola, Spatola di spugna
Classe	UNI EN 998-1

Avvertenze

Non applicare sui supporti metallici, legno, o altri supporti incoerenti.
Non applicare in presenza di forte vento o elevata umidità.
Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.

Imballo

Sacchi da 25 kg
Pallet da 64 sacchi

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it

