

## Descrizione

**Casa Bright** è un idrosmalto satinato di alto pregio, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e speciali additivi, offre un'ottima copertura e protezione in ambienti dov'è richiesto un elevato standard igienico-sanitario, quali scuole, ospedali, sale operatorie, palestre ecc.

## Preparazione del supporto

Pulire accuratamente le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, e regolarizzare le superfici che presentano imperfezioni con *Stuccofinish*. Carteggiare e applicare una mano di *Fissacril* opportunamente diluito in acqua. Dopo 12 ore proseguire con la tinteggiatura. In presenza di muffa trattare preventivamente le pareti con *Pulimuffa*.

## Applicazione

A pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 10-15% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate. Dopo 3 ore procedere con la seconda mano diluendo con il 10% in volume di acqua.

Rullo: diluire con 10%-15% in volume di acqua.

Airless: adottare ugelli di diametro 3.13 - 4.15 mm, diluendo il prodotto con il 10-15% in volume di acqua.

## DATI TECNICI

Colore	Bianco o da cartella
Aspetto	Liquido satinato
Resa con due mani	Ca 7 m <sup>2</sup> / L
Diluizione	10% - 15% secondo modalità d'applicazione
Tempo di essiccazione a 20°C	ca 2-3 ore al tatto; ca 24-48 ore in profondità
Temperatura di applicazione	Tra 5 C° e +35°C
Peso specifico	1,45 kg/L
PH	8
Potere coprente	Ottimo
Presa di sporco	Nulla
Granulometria	Fine
COV Direttiva 2004/42/CE per pareti interne (Cat.A/a)	<30g/L di COV
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, rullo, airless

## Avvertenze

Conservare in luogo fresco.  
Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua.  
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità sensi della normativa vigente.  
Usare i prodotti secondo le norme di igiene e sicurezza.  
Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza.

## Imballo

Fusti da 14 L, 4 L

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

*Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre esperienze e conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.*

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 - Email: [info@rimural.it](mailto:info@rimural.it)

[www.rimural.it](http://www.rimural.it)