

Descrizione

ELASTOLAT è un lattice migliorativo e flessibilizzante per malte, fughe e collanti, a base di polimeri elastomerici stabilizzati in dispersione acquosa e additivi specifici, formulato per aumentarne l'adesione, la flessibilità e l'idrorepellenza di malte e collanti cementizi. Può essere utilizzato come sostituto parziale dell'acqua d'impasto per malte, rasanti e massetti per ottenere un'ottima aderenza e migliorare l'idrorepellenza.

Il prodotto è consigliato per lavori di rappezzi e ritocchi quali chiusura di fessure, rappezzi di intonaci, fughe, spigoli, riparazione di massetti in cemento, ecc. Si ottiene un incollaggio elastico, all'esterno e all'interno, di piastrelle di ogni tipo (bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker, cotto, mosaico vetroso, etc.) e di pietre naturali sui supporti tradizionali, su calcestruzzo di getto, pannelli riscaldanti, pannelli di cartongesso o di legno purché sufficientemente fissati.

Su superfici a base di gesso o anidrite è consentita la posa previa stesura di Aggrappante RK26. L'utilizzo del lattice non modifica le modalità della posa.

In aggiunta all'interno di malte cementizie per conferire maggiore elasticità e idrorepellenza o in aggiunta al prodotto FUGACOLOR, riusciamo a ottenere un composto elastico e molto resistente.

Preparazione ed Applicazione

Agitare la confezione prima dell'uso. Applicare con rullo o pennello, distribuendo in modo uniforme sulle superfici trattate e senza lasciare ristagni di prodotto. In caso di sottofondi molto assorbenti applicare più volte, lasciando asciugare tra una applicazione e la successiva. Attendete almeno 24 ore per un completo consolidamento.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
Rapporto di miscelazione, il lattice dovrà sostituire l'acqua d'impasto.	Malte cementizie : 20-50% Massetti cementizi : 30-50% Collanti cementizi : 30%
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C
Attrezzi per applicazione	Rullo, Pennello

Avvertenze

Non miscelare con malte a base di calce o di gesso, massetti in anidrite o altri materiali non cementizi. Nell'uso con le colle cementizie, controllare i tempi di applicazione in modo che non si formi una pellicola antiadesiva. I supporti devono essere solidi, puliti, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicarne l'adesione.

Imballo

Tanica da 5 L e 1 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.