

Descrizione

ELASTOQUARTZ è una pittura al quarzo elastomerica per esterni, a base di copolimeri in dispersione acquosa, quarzi pregiati e additivi specifici. Una volta applicata ed essiccata, forma un film elastico molto resistente all'acqua, all'abrasione, a umido e agli agenti atmosferici. Offre una buona copertura su tutte le superfici.

Campi d'impiego

Intonaci che presentano microcavillature non strutturali, tipo da ritiro in fase di asciugatura. Tinteggiatura di facciate scolorite ma ben aderenti.

Preparazione ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. In caso di vecchie superfici è necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura.

Su nuove superfici è obbligatorio trattare preventivamente la parte interessata con *Fondocril Exterior primer*.

Diluire **Elastoquartz** con acqua: 15% per la prima mano e 10% per la seconda mano. Miscelare bene il prodotto prima dell'applicazione per uniformare l'impasto.

Applicare **Elastoquartz** a mano mediante rullo, pennello o utilizzare l'apposita macchina airless. Durante la posa in opera del prodotto è importante assicurarsi che la parte interessata all'applicazione non sia esposta ai raggi diretti del sole, a venti o a eccessiva umidità dell'aria. La posa del rivestimento non applicato in un unico ciclo di lavorazione potrebbe facilmente compromettere l'effetto finale desiderato con disomogeneità del disegno finale o alterazioni cromatiche.

DATI TECNICI

Colore	Bianco o di cartella
Aspetto	Liquido denso
Acqua d'impasto	Prima mano: 15% Seconda mano: 10%
Granulometria	< 150 micron
Resa	Ca 3,0 - 3,5 m ² /L con due mani
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C e 70% U.R.
Tempo di essiccazione a 20°C	Al tatto: ca 3-4 ore In profondità: 24-48 ore
Presa di sporco	Molto bassa
Idrorepellenza	Alta
COV Direttiva 2004/42/CE Rivestimento per pareti esterne di supporto minerale Cat.A/c	< 40 g/L
Attrezzi per l'applicazione	Penello, Rullo, Airless
Classe	UNI EN 15824

Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.
E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.
Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.
Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione.
La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti.
Non applicare su supporti a base gesso.
Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione.
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.

Imballo

Fusti da 4 L e 14 L.
Pedana composta da 33 fusti da 14 L.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it