

Descrizione

Fondocril Exterior è un fondo colorato a base di copolimeri in dispersione acquosa, cariche di quarzo selezionate, pigmenti e additivi specifici. Uniforma gli assorbimenti dei supporti, favorendo l'aggrappo e l'adesione dei successivi rivestimenti di finitura.

Campi d'impiego

Calcestruzzo e pannelli prefabbricati in calcestruzzo;
Facciate intonacate;
Lastre isolanti;
Superfici in gesso e cartongesso;
Vecchie pitture, previa applicazione di relativi aggrappanti o consolidanti.

Preparazione ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. In caso di vecchie superfici e necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura.

Fondocril Exterior va diluito con acqua al 10% e si applica a pennello o rullo, avendo cura di saturare bene le superficie. L'applicazione di successivi prodotti di finitura va eseguita dopo almeno 4-5 ore, e comunque entro 24-48 ore successive.

DATI TECNICI

Colore	Bianco o di cartella
Aspetto	Liquido
Acqua d'impasto	10,00% max
Granulometria	< 0,2 mm
Resa	Ca 4,0 - 5,0 m ² /L
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C e 70% U.R.
Tempo di essiccazione a 20°C	Al tatto: ca 4-5 ore In profondità: 24-48 ore
Peso specifico	1,3 kg/dm ³
Idrorepellenza	Alta
COV Direttiva 2004/42/CE Rivestimento per pareti esterne di supporto minerale Cat.A/c	< 40 g/L
Attrezzi per l'applicazione	Penello, Rullo
Classe	UNI EN 15824

Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.
Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.
La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti.
Non applicare su supporti a base gesso.
Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione.
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.

Imballo

Fusto da 14 L.
Pedana composta da 33 fusti.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it