

Descrizione

FUGACOLOR PIETRAVIVA è una malta cementizia premiscelata, colorata, costituita da cemento, cariche selezionate, pigmenti coloranti e additivi specifici. Indicata per la stilatura delle fughe di rivestimenti in tufo e pietre naturali. La sua speciale composizione permette una stilatura naturale in armonia con le antiche costruzioni in pietra.

Campi d'impiego

Muretti e pareti in calcestruzzo;
Balconate in cemento.

Preparazione ed Applicazione

Miscelare in un contenitore idoneo la polvere di **Fugacolor Pietraviva** con circa il 25% d'acqua, fino ad ottenere un impasto omogeneo e libero di grumi. Lasciare riposare 5 minuti e rimescolare brevemente.

Applicare **Fugacolor Pietraviva** nelle fughe con cazzuola d'acciaio eliminando con una spugna inumidita l'eccedente, ed infine pulire i contorni con uno straccio asciutto.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco o colori pastello
Granulometria	< 2,0 mm
Acqua d'impasto	25,00%
Spessore di applicazione	Da 1,8 mm per mano
Tempo di lavorabilità a 20°C	30 min
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C
Praticabile	1 gg
Resistenza a compressione dopo 28 gg	> 2 N/mm ²
Resistenza ad abrasione	< 1500 mm ³
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per l'applicazione	Spatola, Spatola di spugna
Classe	UNI EN 1388 CG2WA

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su vecchie guaine.
Prima dell'applicazione verificare che le superfici siano libere da umidità residua.
Per applicazioni all'esterno proteggere la superficie dal sole battente pioggia e gelo, per almeno 24 ore.

Imballo

Sacchi da 25 kg
Pallet da 1600 kg

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 6 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it