

Descrizione

FUGACOLOR è una malta cementizia colorata, per la stuccatura delle fughe dei pavimenti in ceramica, di mosaici, marmo, granito monocottura, gres porcellanato, ecc.
Costituita da cemento, cariche selezionate, resine polimeriche, pigmenti coloranti e additivi idrofobizzanti.
La sua speciale composizione del prodotto permette di ottenere una stuccatura di aspetto liscio, uniforme e dall'elevata resistenza all'acqua, garantendo ottime prestazioni anche all'esterno.

Campi d'impiego

Mosaici;
Marmo e pietre naturali resistenti a macchie e fluorescenze;
Ceramiche come (bicottura, monocottura, gres porcellanato, clicker e cotto);
E' possibile utilizzare **FUGACOLOR** anche per le piscine, se additivato con il prodotto *Elastolat*, lattice che conferisce elasticità e impermeabilità.

Preparazione ed Applicazione

Controllare che lo spazio delle fughe sia pulito e libero da materiale che possa pregiudicare l'adesione. In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il prodotto e miscelare il prodotto con agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare alcuni minuti e quindi riagitare fino ad ottenere un impasto semidenso e privo di grumi. Infine applicare con spatola o racla in gomma. Rimuovere la parte in eccesso con spugna inumidita.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Da cartella
Granulometria	< 1,4 mm
Acqua d'impasto	22,00%
Consumo	Vedi tabella consumi
Spessore di applicazione	Da 1 mm a (vedi tabella)
Tempo di lavorabilità a 20°C	30 min
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C
Pedonabilità	24 – 36 ore
Praticabile	3 gg
Peso specifico della polvere	1850 kg/m ³
Resistenza a compressione dopo 28 gg	> 15 N/mm ²
Resistenza flessione dopo 28 ff	> 4 N/mm ²
Resistenza ad abrasione	< 1000 mm ³
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per l'applicazione	Spatola
Classe	UNI EN 1388 CG2WA

COLORI



Bianco



Nero




Antracite



Grigio cemento



Beige



Manhattan



Terracotta



Avorio



Celeste



Marrone



Sabbia



Terra di Siena

CONSUMO

Piastrilla in mm			Larghezza Fuga in mm			
Lunghezza	Larghezza	Spessore	2 mm	4 mm	8 mm	12 mm
20	20	4	1260 g	2520 g	-	-
50	50	4	510 g	1020 g	-	-
75	150	6	375 g	750 g	1500 g	2250 g
100	100	6	375 g	750 g	1500 g	2250 g
100	100	8	500 g	1000 g	2000 g	3000 g
100	200	8	300 g	600 g	1200 g	1800 g
100	200	10	500 g	1000 g	2000 g	3000 g
150	150	6	250 g	500 g	1000 g	1500 g
150	150	10	450 g	900 g	1800 g	2600 g
200	200	8	250 g	550 g	1000 g	1500 g
120	240	12	475 g	950 g	1900 g	2850 g
250	250	12	300 g	600 g	1200 g	1800 g
250	250	20	500 g	1000 g	2000 g	3000 g
300	300	8	180 g	360 g	720 g	1440 g
300	300	10	220 g	440 g	880 g	1320 g
300	300	20	440 g	880 g	1760 g	2640 g
300	600	10	160 g	320 g	640 g	960 g
330	330	10	195 g	390 g	780 g	1170 g
400	400	10	160 g	320 g	640 g	960 g
450	450	12	180 g	360 g	720 g	1440 g
500	500	12	160 g	320 g	640 g	960 g
600	600	5	60 g	120 g	240 g	360 g
600	600	12	130 g	260 g	520 g	780 g
900	900	10	75 g	150 g	300 g	450 g
1200	1200	12	65 g	130 g	260 g	390 g

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su vecchie guaine.
Prima dell'applicazione verificare che le superfici siano libere da umidità residua.
Per applicazioni all'esterno proteggere la superficie dal sole battente pioggia e gelo, per almeno 24 ore.

Imballo

Sacchi da 5 kg e 25 kg
Pallet da 1600 kg

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 6 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it