

Descrizione

INTEGRAL 2[®] è un intonaco di finitura costituito da cemento Portland, fiore di calce idrata, sabbie calcaree con granulometria selezionata e additivi vari che conferiscono al prodotto un'ottima lavorabilità. Si può applicare sia all'interno sia all'esterno, e idoneo per la finitura civile fine di intonaci premiscelati o tradizionali.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze oleose e non eccessivamente asciutti. Impastare il prodotto con acqua utilizzando un agitatore a frusta a basso numero di giri. Ottenuto un prodotto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e successivamente stendere con frattazzo di acciaio uno strato non superiore a 2 mm per mano; rifinire con frattazzo in spugna inumidito o lamando con spatola in acciaio, a seconda dell'effetto estetico desiderato. Attendere una completa stagionatura prima dell'applicazione dei rivestimenti successivi.

DATI TECNICI

Colore	Bianco o Grigio
Aspetto	Polvere
Acqua d'impasto	22,00%
Granulometria	< 0,8 mm
Consumo	1,2 kg/m ² per mm di spessore
Spessore di applicazione	2-5 mm
Tempo di lavorazione	60 min
Peso specifico della polvere	1430 kg/m ³
Densità della malta fresca	1650 kg/m ³
Assorbimento d'acqua per capillarità	W0
Permeabilità al vapore acqueo	μ 10
Conducibilità termica	0,40 (W/m*K)
Resistenza a compressione	CS II
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per l'applicazione	Frattazzo, Spatola di spugna
Classe	UNI EN 998-1

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su rivestimenti plastici. Trascorso il periodo di stagionatura e necessario, proteggere il prodotto con rivestimenti decorativi in pasta.

Imballo

Sacco di carta da 25 kg.
Pallet composto da 64 sacchi.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: infor@rimural.it

www.rimural.it