

Descrizione

PAVIMURAL F è uno speciale prodotto cementizio bicomponente ad uso professionale, idoneo alla realizzazione di superfici continue (pavimenti, pareti, soffitti) di elevata qualità tecnica ed artistica ed altissima durabilità. **PAVIMURAL F** trova il suo impiego ottimale in abitazioni private, appartamenti, ville, e strutture pubbliche quali negozi, show-room, uffici, hotel, ristoranti, centri commerciali, aeroporti, ambulatori, cliniche, ospedali, officine, edifici industriali ed artigianali.

Preparazione del supporto

Usare il trapano miscelatore per creare un impasto omogeneo e privo di grumi, unendo **PAVIMURAL F** con **PAVIMURAL resina** già pre-dosata. Si può aggiungere, all'occorrenza, dal 1% al 3% di acqua a seconda della consistenza desiderata.

PAVIMURAL F è normalmente utilizzato come mano di finitura nel ciclo PAVIMURAL.

Quando gli spessori di preparazione lo richiedono è possibile applicare più mani di **PAVIMURAL F**. Inoltre, a secondo dell'effetto desiderato, si può usare anche come mano a finire. Effettuare gli eventuali ripristini strutturali e la riparazione di crepe e fessurazioni prima della posa del ciclo PAVIMURAL.

In presenza di macchie di sporco, di olio o di prodotti antiaderenti agire sul supporto meccanicamente o con gli specifici detergenti e infine assicurarsi della loro perfetta neutralizzazione prima di procedere alle fasi successive.

Prima di applicare la malta bicomponente, passare una mano di **PAVIMURAL resina**, diluita con acqua in proporzione 1:1 al fine di consolidare ed isolare il sottofondo. Se dopo la prima mano il sottofondo risultasse ancora poroso ed assorbente si consiglia di passare una seconda mano di resina non diluita.

Applicazione

Per realizzare pavimenti e rivestimenti, il prodotto va steso utilizzando una spatola americana in acciaio inox avendo cura di stendere la malta uniformemente per ogni strato.

Ogni strato applicato, dopo la sua asciugatura (essiccazione), può essere carteggiato, utilizzando una normale mono spazzola con carta vetrata o macchine carteggiatrici o levigatrici a seconda dell'effetto finale desiderato.

Il tempo necessario fra una mano ed altro, con la temperatura di 20°C – 25°C: **18 ore**.

Dopo essiccazione dell'ultimo strato di **PAVIMURAL**, è consigliabile trattare la superficie con le nostre resine di finitura per migliorarne la resistenza superficiale all'usura

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco e colori di cartella
Granulometria	0,3 mm
Rapporto malta / resina	26,00%
Diluizione con acqua (opzionale)	1% - 3%
Consumo	Ca 1,2 kg/m ²
Spessore minimo	0,3 mm
Durata dell'impasto a 20 ± 2°C:	40 – 60 min
Tempo di pedonabilità moderato:	72 ore
Indurimento totale dopo:	28 gg
Attrezzi per l'applicazione	Spatola inox

Avvertenze

Non applicare il PAVIMURAL F in esterno se sono previste precipitazioni nelle 24 ore dall'applicazione.

Non applicare il PAVIMURAL F con temperature superiori a 35°C ed inferiori ai 10°C.

Durante le fasi di asciugatura non sottoporre mai PAVIMURAL F a ventilazione artificiale diretta o eccessiva.

Non esporre il PAVIMURAL resina a temperature inferiori ad 5°C.

Non applicare PAVIMURAL F su superfici o supporti che non siano perfettamente puliti o aspirati e primerizzati (nel caso di supporti cementizi grezzi o porosi utilizzare il PAVIMURAL resina come primer di aggancio).

Non inserire mai nel prodotto e nel ciclo alcun prodotto estraneo ad esso.

Ogni applicazione di PAVIMURAL F o trattamenti successivi possono essere effettuati solo dopo aver constatato la perfetta asciugatura dello strato precedente.

Non utilizzare mai il PAVIMURAL F se nella miscela sono presenti grumi consistenti dovuti ad inizio indurimento. Evitare l'aggiunta di acqua o resina.

La miscela va gettata secondo le normative vigenti sui rifiuti.

Imballo

PAVIMURAL F - Secchio da 10 kg o 15 kg

PAVIMURAL Resina – tanica da 2,6 L o 3,9 L

Stoccaggio

PAVIMURAL F, se stoccato in luogo asciutto e nell'imballo originale perfettamente chiuso, ha validità di 6 mesi dalla data del documento di trasporto.

Si consiglia di richiudere accuratamente gli imballi dopo ciascun prelievo.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it