

## Descrizione

**PIETRAVERA** è una malta decorativa pietrificante a base di leganti idraulici, sabbie calcaree con granulometria selezionata e additivi vari che conferiscono al prodotto un'ottima lavorabilità. Idonea per la ricostruzione ed il restauro di parti in pietra naturale tipo arenaria, tufo e similari, e utilizzabile anche per l'applicazione direttamente su pietra o sul fondo ruvido idoneo.

## Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze oleose e parti in fase di distacco.

A mano: utilizzando una betoniera, miscelare con acqua nella misura del 18% fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per qualche minuto per poi applicare a frattazzo o cazzuola in due mani, la prima per omogeneizzare il sottofondo e la seconda per dare un consistente spessore.

A macchina: con intonacatrice continua procedere all'applicazione mediante proiezione meccanica, regolando l'acqua d'impasto in modo costante. Ad applicazione avvenuta lisciare la superficie con idoneo frattazzo, quindi attendere qualche minuto e stampare la superficie con apposito stampo in gomma.

Entro le prime 12 ore è possibile rifinire le incisioni esistenti con idonei utensili. Ad indurimento avvenuto procedere con la colorazione e successivamente trattare la superficie con finitura trasparente protettiva.

E' molto importante al fine di un buon effetto estetico, che lo spessore di applicazione sia di almeno 3-4 cm.

## DATI TECNICI

Aspetto	Pietra naturale
Colore	Bianco, Tufo, Ghiaccio
Acqua d'impasto	18% (4,5 litri per sacco da 25 kg)
Assorbimento d'acqua per capillarità	W0
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	10 $\mu$
Resa	15 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore
Resistenza a compressione	CS III
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per applicazione	Frattazzo, Spatola
Classe	UNI EN 998-1

## Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.  
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.  
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.  
Non applicare su supporti a base gesso, legno o metallo.  
Prima dell'applicazione delle finiture si consiglia di attendere la completa stagionatura del prodotto.  
Non aggiungere acqua d'impasto al prodotto in fase di presa.

## Imballo

Sacchi da 25 kg  
Pallet da 64 sacchi

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

*Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.*

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: [info@rimural.it](mailto:info@rimural.it)

[www.rimural.it](http://www.rimural.it)

