

## Descrizione

**PLANIFOND®** è un composto a base cementizia per livellare e lisciare massetti irregolari realizzati in calcestruzzo con uno spessore di riporto da 1 a 10 mm.  
Di rapido indurimento, Planifond® si dimostra particolarmente idoneo quando si richiede un tempo di asciugatura breve permettendo una rapida posa dei pavimenti.  
Dovuto alle sue speciali caratteristiche Planifond® risulta molto fluido e scorrevole rendendolo perfettamente autolivellante e di rapida essiccazione.

## Campo d'impiego

Pavimentazioni in calcestruzzo;  
Pavimentazioni cementizie irregolari previa applicazione di primer;  
Vecchi massetti.

## Preparazione del supporto

I sottofondi devono essere stagionati, solidi, puliti, asciutti e privi di sostanze oleose. Eventuali lesioni o crepe del sottofondo devono preventivamente essere ripristinati prima dell'applicazione. Prima di procedere alla lisciatura con **Planifond®** è consigliabile (soprattutto per supporti assorbenti) trattare le superfici con una o più mani di *Fissacril*.

## Preparazione del prodotto

Versare lentamente il contenuto del sacco in un recipiente contenente 6,25-6,5 litri di acqua pulita e mescolare con trapano a frusta a basso numero di giri cercando di evitare la formazione di bolle. Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare per qualche minuto, quindi riagitare e procedere all'applicazione.  
Applicare il prodotto con spatola di acciaio e utilizzare un idoneo rullo frangibolle per evitare la formazione di bolle d'aria.

## Applicazione

Predisporre sponde di contenimento del getto di **Planifond®** nei contorni della zona di applicazione.  
L'impasto ha una consistenza fluida e si autolivella da se.  
Dopo 6/8 ore con una temperatura di circa 23°C si ottiene un asciugamento che permette la pedonabilità.  
Per iniziare la posa di pavimenti è necessario attendere la completa essiccazione, (circa 3/4 giorni), tempo può variare in funzione delle diverse condizioni ambientali.

## DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Grigio
Consumo	Ca 1,6 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
Resa in opera	Ca 15 m <sup>2</sup> per sacco
Spessore	1 – 10 mm
Acqua d'impasto	25% -26%
Pedonabilità	Ca 6/8 ore

## Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.  
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.  
Proteggere dall'irraggiamento solare il prodotto nelle successive 24 ore dall'applicazione.  
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su vecchie guaine.  
I rivestimenti potranno essere applicati dopo che il massetto avrà completato la stagionatura (variabile in funzione degli spessori, dei supporti e delle condizioni climatiche).  
Prima della posa di parquet è necessario misurare e verificare l'umidità residua contenuta nel prodotto.

## Imballo

Sacco di carta da 25 kg.  
Pedana composta da 64 sacchi.

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 10 mesi.

*Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.*

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: [info@rimural.it](mailto:info@rimural.it)

[www.rimural.it](http://www.rimural.it)