

Descrizione

Rasante 2[®] è una malta rasante cementizia costituita da cemento Portland, additivato con resine specifiche, fiore di calce idrata, sabbie calcaree con granulometria selezionata, fibre polimeriche e additivi vari. Ha ottima lavorabilità ed è ideale per uniformare e livellare pareti e soffitti sia all'esterno che all'interno su intonaci premiscelati o tradizionali. La presenza di fibre polimeriche resistenti agli alcali, garantisce un rinforzo uniforme riducendo la formazione di crepe.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze oleose e non eccessivamente asciutti. Impastare il prodotto con acqua utilizzando un agitatore a frusta a basso numeri di giri. Ottenuto un prodotto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti. Rimescolare brevemente e proseguire con l'applicazione. Applicare in due mani con frattazzo di acciaio, infine rifinire con frattazzo in spugna inumidito o lamando con spatola in acciaio in funzione dell'effetto estetico desiderato. Attendere una completa stagionatura prima della tinteggiatura.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco o Grigio
Acqua d'impasto	Ca 22% - 25%
Granulometria	< 0,8 mm
Consumo	da 4,5 a 5,5 kg/m ² in due mani
Spessore di applicazione	2-4 mm
Tempo di lavorazione	60 min
Peso specifico dell'impasto	1600 kg/m ³
Resistenza a compressione	CS III
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per l'applicazione	Frattazzo, Spatola di spugna
Classe	UNI EN 998-1

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su rivestimenti plastici.
Prima dell'applicazione delle finiture si consiglia di attendere la completa stagionatura del prodotto.

Imballo

Sacco di carta da 25 kg.
Pallet composto da 64 sacchi.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it