

Descrizione

RASOBETON è un rasante collante cementizio per cemento cellulare espanso. A base di cemento Portland, additivato con resine specifiche, sabbie calcaree con granulometria selezionata, fibre polimeriche e additivi vari.

Si può applicare sia all'interno sia all'esterno ed è idoneo per la finitura civile fine e l'incollaggio di blocchi in cemento cellulare espanso. La presenza di fibre polimeriche resistenti agli alcali, garantisce un rinforzo uniforme riducendo la formazione di crepe.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze oleose e non eccessivamente asciutti. Impastare il prodotto con acqua utilizzando un agitatore a frusta a basso numero di giri. Ottenuto un prodotto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti. Stendere dunque l'adesivo sui blocchi già posizionati, sia sulla base che sui fianchi degli stessi, regolando lo spessore con la spatola dentata. Posare quindi velocemente sulla colla fresca i blocchi, registrandone la posizione con un martello di gomma. Rimuovere l'eccesso di colla che sborda dai giunti dei blocchi. Successivamente stendere con frattazzo di acciaio uno strato non superiore a 2 mm per mano; rifinire con frattazzo in spugna inumidito o lamando con spatola in acciaio in funzione dell'effetto estetico desiderato. Attendere una completa stagionatura prima dell'applicazione dei rivestimenti successivi.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco o Grigio
Acqua d'impasto	23,00%
Granulometria	< 0,6 mm
Consumo	Per rasare: 1,6 kg/m ² per mm di spessore Per incollare: ca 5-7 kg/m ²
Spessore di applicazione	2-5 mm
Tempo di lavorazione	60 min
Resistenza a compressione	CS III
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per l'applicazione	Frattazzo, Spatola, Spatola di spugna
Classe	UNI EN 998-1

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su rivestimenti plastici.
Prima dell'applicazione delle finiture si consiglia di attendere la completa stagionatura del prodotto.

Imballo

Sacco di carta da 25 kg.
Pallet composto da 64 sacchi.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: infor@rimural.it

www.rimural.it