

Descrizione

RIMURCEM è un premiscelato cementizio per sottofondi, costituito da cemento Portland, fiore di calce idrata, sabbie calcaree con granulometria selezionata e additivi vari che conferiscono al prodotto un'ottima lavorabilità, simile ad un massetto tradizionale. Idoneo per ogni tipo di supporto, anche quelli riscaldanti.

Il prodotto è applicabile sia all'interno sia all'esterno e rappresenta un supporto idoneo per l'incollaggio di piastrelle di qualsiasi tipo e formato.

Preparazione ed Applicazione

I supporti devono essere solidi, privi di efflorescenze, oli o grassi. Verificare che il supporto non superi il 2% di umidità U.R.

Miscelare il prodotto in acqua pulita e amalgamare il tutto con agitatore a basso numero di giri per piccoli lavori, oppure in betoniera da cantiere o in mescolatrici a coclea. Ottenuto un impasto tipo "terra umida", utilizzare il prodotto come un classico sottofondo sabbia-cemento.

Per spessori superiori a 3 cm utilizzare una rete metallica con maglia 20x20 cm e 5 mm di diametro. Predisporre il contorno con delle fasce in polietilene espanso per favorire la dilatazione. Stendere l'impasto, compattarlo, livellarlo con staggia e rifinirlo con frattazzo o preferibilmente con macchina a disco rotante.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Grigio
Granulometria	0 - 3 mm
Acqua d'impasto	Ca 11 - 14,00%
Consumo	18 - 20 kg/m ² per 1 cm di spessore
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C
Spessore di applicazione	Da 1 cm a 10 cm
Tempo di lavorazione a 20°C	Ca 1 ora
Pedonabilità	Ca 24 ore
Piastrellabile	Ca 48 ore
Attrezzi per l'applicazione	Cazzuola, Staggia

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.
Proteggere dall'irraggiamento solare il prodotto nelle successive 24 ore dall'applicazione.
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su vecchie guaine.
I rivestimenti potranno essere applicati dopo che il massetto avrà completato la stagionatura (variabile in funzione degli spessori, dei supporti e delle condizioni climatiche).
Prima della posa di parquet è necessario misurare e verificare l'umidità residua contenuta nel prodotto.

Imballo

Sacco di carta da 25 kg.
Pedana composta da 64 sacchi.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 10 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it