

## Descrizione

**SILAN RIV** è un rivestimento formulato a base di nanoparticelle e leganti siliconici. Adatto sia su supporti minerali che su vecchie pitture di natura minerale o sintetica, aderisce perfettamente e non forma pellicola ma crea un rivestimento opaco, poroso e traspirante. Ha un'eccellente resistenza alle intemperie, alla presa di sporco e alla formazione di microrganismi quali alghe e funghi. Ottima idrorepellenza e un basso assorbimento d'acqua. **SILAN RIV** è specifico per la protezione e la decorazione di facciate storiche, intonaci esterni, intonaci di risanamento traspiranti e materiali porosi che richiedono un'elevata protezione dall'acqua ed alta traspirabilità.

## Preparazione del supporto

### Supporti murali nuovi a base di malta bastarda civile o alleggerita:

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e ripulire accuratamente la superficie, asportando tracce di polvere o sporcizia e parti non ben aderenti. Effettuare eventuali stuccature con adeguata malta da ripristino e, a superficie perfettamente asciutta procedere isolando il supporto con una mano di *Silan Fix*. Ad essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare **SILAN RIV**.

### Supporti già dipinti con pitture sintetiche, al quarzo, minerali o silicati:

Asportare tutte le parti di pittura non perfettamente aderenti ed eventuali efflorescenze saline. Ripulire con cura da polvere o sporcizia, verificare che la superficie sia perfettamente asciutta e fissare il supporto con una mano di *Silan Fix*. Ad essiccazione avvenuta (6-8 ore), applicare **SILAN RIV**.

## Applicazione

**SILAN RIV** è pronto all'uso, non richiede ulteriore diluizione. Rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo in una sola mano con una taloscia. Prima che **SILAN RIV** inizi ad essiccare in superficie, frattazzarlo con una taloscia in plastica o spugna per uniformare lo spessore.

## DATI TECNICI

Colore	Bianco o colori pastello
Aspetto	Pasta
Diluizione	Pronto all'uso
Granulometria	1,0 mm // 1,2 mm // 1,5 mm
Resa	1,7 kg/m <sup>2</sup> // 2,2, kg/m <sup>2</sup> // 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C e 70% U.R.
Tempo di essiccazione a 20°C	Al tatto: ca 3-4 ore In profondità: 24-48 ore
Presa di sporco	Molto bassa
Idrorepellenza	Ottima
COV Direttiva 2004/42/CE Rivestimento per pareti esterne di supporto minerale Cat.A/c	< 40 g/L
Attrezzi per l'applicazione	Spatola di acciaio, Frattazzo di plastica

## Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.  
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.  
E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.  
Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.  
Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione.  
La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti.  
Non applicare su supporti a base gesso.  
Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione.  
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.

## Imballo

Fusti da 25 kg.  
Pedana composta da 33 fusti.

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

*Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.*

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: [info@rimural.it](mailto:info@rimural.it)

[www.rimural.it](http://www.rimural.it)

