

Descrizione

Silimural Paint è una pittura a base di silicato di potassio, opportunamente modificato in modo da eliminare problemi di stabilità nel tempo. Ha elevata permeabilità al vapore acqueo, ottima idrorepellenza, non forma film, ha ottima resistenza dei colori alla luce, data alla sua natura inorganica. Il **Silimural Paint** risulta particolarmente valido per il ripristino di vecchie facciate di edifici storici, poiché non snatura le caratteristiche, ma consolidandole, le esalta.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. In caso di vecchie superfici è necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura, spazzolare bene e ripristinare le parti lesionate. **Eliminare qualsiasi traccia di vecchie pitture o plastici.**

È obbligatorio dare una mano di *Silimural Primer* per omogeneizzare gli assorbimenti e facilitare "la silicizzazione". Attendere la completa essiccazione delle superfici prima di usare **Simural Paint**, che va applicato a pennello o rullo, diluito al 15% circa in due mani. Percentuale di diluizione varia in funzione del tipo di sottofondo e del effetto che si desidera ottenere.

DATI TECNICI

Colore	Bianco o colori cartella
Aspetto	Liquido
Resa	Ca 0,300 L/m ²
Granulometria	< 150 micron
Temperatura di applicazione	+°5 C a +° +35°C e 70% U.R.
Diluizione	15% ca
Tempo di essiccazione a 20°C	ca 2 - 3 ore al tatto ca 12 - 24 ore completa
COV Direttiva 2004/42/CE per rivestimento per pareti esterne (Cat. A/c)	<40g/L di COV
Attrezzi per l'applicazione	Pennellessa, Rullo
Classe	UNI EN 18363

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a +5°C e inferiori a +35°C.
Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.
E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.
La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti.
Non applicare su supporti a base gesso.
Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione.
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.

Imballo

Fusti da 14 L e 4 L.
Pallet da 33 fusti da 14 L.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it