

Descrizione

Silimural Primer è un impregnante - consolidante il sottofondo a base di silicato di potassio, copolimeri in dispersione acquosa e additivi specifici. Non forma film, permettendo la traspirazione e va utilizzato come promotore di silicizzazione, prima di applicare il rivestimento ai silicati.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. In caso di vecchie superfici e necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura, ed eliminare qualsiasi traccia di vecchie pitture o plastici. Spazzolare bene e ripristinare le parte lesionate. Diluire **Silimural Primer** con circa 15% d'acqua. Si applica a una solo mano con pennello, rullo o a spruzzo. La perfetta essiccazione è indispensabile prima di poter proseguire con il rivestimento a base dei silicati. *Non applicare il prodotto su pitture o rivestimenti sintetici.*

Per un'applicazione come sottofondo colorato, diluire **Silimural Primer** con SILIMURAL PAINT già in tinta in rapporto 1:1.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Resa	Ca 0,150 - 0,200 L/m ²
Peso specifico	1,040 kg/dm ³
Temperatura di applicazione	+ ^o 5 C a + ^o 35°C e 70% U.R.
Diluizione	15% ca
Tempo di essiccazione a 20°C	ca 2 - 4 ore al tatto / ca 6 - 8 ore sovraverniciabile
COV Direttiva 2004/42/CE (Cat. A/h)	<30g/L di COV
Attrezzi per l'applicazione	Pennellessa, Rullo, Airless
Classe	UNI EN 8681

Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.
Non applicare su pitture e rivestimenti sintetici.
Non applicare su supporti a base gesso.
Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione.

Imballo

Fusti da 20 L e 5 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it