

Descrizione

SPEED CEM è una malta cementizia premiscelata rapida costituita da cemento Portland, fiore di calce idrata, sabbie calcaree con granulometria selezionata e additivi vari che conferiscono al prodotto un'ottima lavorabilità. Idonea per la posa, sia all'interno sia all'esterno, di blocchi in laterizio, cemento, tufo e pietre naturali. Il prodotto può essere utilizzato anche per la stuccatura delle fughe della pietra a faccia vista. Può essere utilizzato per il fissaggio rapido di scatole, tubazioni elettriche, zanche, infissi, tasselli, telai in legno o metallo.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze oleose e non eccessivamente asciutti. Nei periodi caldi, ricordarsi di inumidire prima della posa.

Miscelare il prodotto in acqua pulita e amalgamare il tutto con agitatore a basso numero di giri per piccoli lavori, oppure in betoniera da cantiere. Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi utilizzare il prodotto come una tradizionale malta da costruzione.

SPEED CEM deve essere applicato rapidamente, in un tempo non superiore ai 2-3 minuti. Iniziata la fase d'indurimento l'impasto non deve assolutamente essere rinvenuto con un'ulteriore aggiunta d'acqua; impastare quindi di volta in volta piccoli quantitativi di legante.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Grigio
Acqua d'impasto	Ca 25%
Granulometria	< 1,2 mm
Consumo	Ca 1,1 kg/m ² per mm di spessore
Spessore di applicazione	secondo tipo di utilizzo
Resistenza a compressione	CS II
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per l'applicazione	Cazzuola, Spatola
Classe	UNI EN 998-1

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su rivestimenti plastici.

Imballo

Sacco di carta da 25 kg.
Pallet composto da 64 sacchi.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: infor@rimural.it

www.rimural.it