

Descrizione

TERRALIV LAMATO è un intonaco decorativo idrorepellente, è particolarmente indicato per il restauro di edifici antichi, o in ambienti dov'è richiesto un rivestimento altamente resistente agli agenti atmosferici e con un'ottima ritenzione del colore. E' costituito da una speciale miscela di fiore di calce idrata, altri leganti, inerti selezionati, pigmenti inorganici resistenti alla luce e additivi vari. Per la sua composizione, le finiture ottenute con **TERRALIV LAMATO** pietrificano nel tempo, garantendo elevata stabilità e traspirabilità. Risulta idoneo sia per le nuove costruzioni, sia nel rifacimento dei centri storici.

Preparazione del supporto ed Applicazione

Verificare che le superfici di applicazione siano omogenee e liberi di polvere.
Bagnare bene il sottofondo 1 o 2 ore prima dell'applicazione. Impastare con acqua pulita in maniera costante. Si può impastare in una normale betoniera o in apposita macchina intonacatrice, regolando l'acqua d'impasto sino ad ottenere un impasto di densità adeguata. Applicare in due mani con frattazzo, compattando la superficie nello spesso idoneo al tipo di finitura desiderato.
Prima che materiale sia completamente indurito, rifinire la superficie con apposita lama d'acciaio dentata (pettine), infine spazzolare con spazzola asciutta.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco e colori di cartella
Acqua d'impasto	25% (6,25 litri per sacco da 25 kg)
Granulometria massima	< 1,5 mm
Peso specifico	1,480 kg/dm ³
Assorbimento d'acqua per capillarità	W2
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	< 16 μ
Consumo medio	Ca 6 kg/m ² in due mani
Attrezzi per applicazione	Frattazzo, Spatola
Classe	UNI EN 998-1

Avvertenze

Non applicare sui supporti metallici, legno, o altri supporti incoerenti.
Non applicare in presenza di forte vento o elevata umidità.
Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.

Imballo

Sacchi da 25 kg
Pallet da 64 sacchi

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.



Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it

